volzFix V4033 PV1



volzFix V4033 PV1 ist ein doppelseitiges Klebeband mit PET-Gewebeträger. Das Klebeband eignet sich für die permanente oder temporäre Vorbereitung der Teppichverlegung auf Ausstellungen und für häusliche Anwendungen. Es eignet sich auch für verschiedene industrielle Spleiß- und Montageanwendungen.

Nominalwerte

Träger	PET-Gewebe
Klebemasse	Synthese Kautschuk, Weiß
Gesamtdicke	0,165 mm
Farbe	Weiß (08)
Abdeckung	65 g, gelbes, beidseitig silikonisiertes, Papier
Klebekraft	> 20,00 N/25 mm
Reißkraft	85,00 N/25 mm
Bruchdehnung	18%
Scherkraft	> 5 h
Rolling Ball Tack	< 4 cm
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +60°C
Längen	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2700 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	05 März 2021

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzFix V4033 PV1



Anwendungen

- Permanente oder temporäre Teppichverlegung
- Diverse industrielle Verklebungen und Montagen
- Gute Anpassungsfähigkeit auf verschiedenen Oberflächen und Formen
- Von Hand einreißbar

Eigenschaften

- Flexibler Träger, gute Anfangsklebekraft, von Hand einreißbar
- Hohe Klebekraft, hoher Masseauftrag, sehr anschmiegsam

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 23.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com