volzFix V4039 PV1

volzFix V4039 PV1 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Gewebeträger undeinem dicken, klebrigen, lösungsmittelfreien, synthetischen Kautschuk-basierten Klebstoffsystem. Das Produkt ist ein vielseitig einsetzbares Montageband, ideal für die Verlegung von Teppichböden oder die industrielle Verklebung von verschiedenen Oberflächen. Die dicke Klebstoffmasse macht das Band für alle rauen und glatten Oberflächen geeignet. Das Produkt hat eine sehr hohe Klebkraft.

Nominalwerte

Träger	Baumwollgewebe
Klebemasse	Synthese Kautschuk, lösemittelfrei, Transparent
Gesamtdicke	0,200 mm
Farbe	Transparent (00)
Abdeckung	80 g, gelbes, beidseitig silikonisiertes, Papier
Klebekraft	36,25 N/25 mm (kurzfristig), 60,00 N/25 mm (langfristig – nach 14 Tagen)
Reißkraft	87,50 N/25 mm
Bruchdehnung	20%
Temperaturbeständigkeit	+60°C (kurzfristig), +40°C (langfristig)
Längen	25 m, 50 m, 100 m, 500 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1400 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	21 Februar 2024

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

VOLZ TAPES

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzFix V4039 PV1

Anwendungen

- Selbstklebendes Ausrüsten im Industriebereich
- Teppichverlegeband, Messeverlegeband
- Für selbstklebende Ausrüstung von Schaumstoffen, Kartons, Metallfolien oder anderen Materialien
- Bastelband uvm.

Benefits

- Flexibler Träger, gute Anfangsklebekraft
- Hohe Klebekraft, hoher Masseauftrag, sehr anschmiegsam
- Sehr hohe Klebkraft
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 07.12.2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com