

## volzFix V4040 PV1



volzFix V4040 PV1 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Baumwollgewebeträger und einer Transparenten Hotmeltklebemasse auf Naturkautschukbasis, weichmacherfrei. Das Produkt ist geeignet als Teppichverlegeband. Der hohe Masseauftrag ermöglicht Verklebungen auf rauen und strukturierten Oberflächen und zeigt eine hohe Anfangsklebkraft.

### Nominalwerte

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Träger</b>                  | Baumwollgewebe  |
| <b>Klebmasse</b>               | Synthese Kautschuk, weichmacherfrei, Transparent  |
| <b>Gesamtdicke</b>             | 0,260 mm  |
| <b>Farbe</b>                   | Transparent (00)  |
| <b>Abdeckung</b>               | 0,060 mm, 65 g, braunes, beidseitig silikonisiertes, Papier                                     |
| <b>Klebekraft</b>              | > 32,00 N/25 mm   |
| <b>Reißkraft</b>               | > 62,00 N/25 mm   |
| <b>Bruchdehnung</b>            | < 6%  |
| <b>Scherkraft</b>              | > 14 h  |
| <b>Rolling Ball Tack</b>       | < 3 cm  |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | -20°C bis +65°C   |
| <b>Längen</b>                  | 5 m, 25 m, 50 m, 500 m, 1200 m, Sonderlängen auf Anfrage  |
| <b>Breiten</b>                 | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, Sonderbreiten auf Anfrage |
| <b>Haltbarkeit</b>             | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.                                   |
| <b>Stand</b>                   | 18 März 2022  |

## volzFix V4040 PV1



### Anwendungen

- Selbstklebendes Ausrüsten im Industriebereich
- Teppichverlegeband, Messeverlegeband
- Für selbstklebende Ausrüstung von Schaumstoffen, Kartons, Metallfolien oder anderen Materialien
- Bastelband uvm.

### Benefits

- Flexibler Träger, gute Anfangsklebekraft, von Hand einreißbar
- Hohe Klebekraft, hoher Masseauftrag, sehr anschmiegsam

### Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 22.11.2024