

# Technisches Produktdatenblatt

## volzFix V4142



volzFix V4142 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Transparente BOPP-Folienträger und einer Weiße Hotmeltklebemasse auf Naturkautschukbasis. Das Produkt ist geeignet als Teppichverlegeband oder zur Verklebung von Metallen, Kunststoffen, Fotos usw. bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten. Es zeigt eine hohe Anfangsklebkraft.

## **Nominalwerte**

**Träger** BOPP-Folie, Transparente

Klebemasse | Synthese Kautschuk, Weiß

**Trägerdicke** 0,025 mm

**Gesamtdicke** 0,095 mm

Farbe Weiß (08)

**Abdeckung** 65 g, braunes, beidseitig silikonisiertes, Papier

**Klebekraft** > 22,50 N/25 mm

Reißkraft | 105,00 N/25 mm

**Bruchdehnung** > 150%

**Scherkraft** > 27 h

**Rolling Ball Tack** > 5 cm

Längen 25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2600 m, Sonderlängen auf Anfrage

**Breiten** 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500

mm, Sonderbreiten auf Anfrage

**Haltbarkeit** Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.

**Stand** 14 April 2020



Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen materialund umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.











DE-79227 Schallstadt



# **Technisches Produktdatenblatt**

# volzFix V4142



#### **Anwendungen**

- Selbstklebendes Ausrüsten von Folienbeuteln, Endlosformularen, Plakaten
- Teppichverlegeband
- Für selbstklebende Ausrüstung von Schaumstoffen, Kartons, Metallfolien oder anderen Materialien
- Bastelband uvm.

#### **Benefits**

- Exzellente Anfangsklebkraft & hohe Klebekraft
- Sehr anschmiegsam auf Verschiedenen Oberflächen
- Von Hand einreißbar, Flexibler Träger

### **Lagerung**

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 17.11.2025













