

## volzFix V4150



volzFix V4150 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Vliesträger und einer Transparenten Hotmeltklebemasse auf Kautschukbasis. Das Produkt ist geeignet für permanente Verklebungen von Kartonagen, Katalogen und Papier bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten. Der hohe Masseauftrag ermöglicht Verklebungen auf rauen und strukturierten Oberflächen und zeigt eine hohe Anfangsklebkraft.

### Nominalwerte

<b>Träger</b>	Vlies
<b>Klebmasse</b>	Synthese Kautschuk, Transparent
<b>Trägerdicke</b>	0,038 mm, (± 10%)
<b>Gesamtdicke</b>	0,110 mm, (± 10%)
<b>Farbe</b>	Transparent (00)
<b>Abdeckung</b>	65 g, (± 10%), braunes, beidseitig silikonisiertes, Papier
<b>Klebekraft</b>	26,25 N/25 mm, (± 10%)
<b>Reißkraft</b>	16,00 N/25 mm
<b>Bruchdehnung</b>	2%
<b>Scherkraft</b>	> 89 h
<b>Rolling Ball Tack</b>	< 5 cm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-20°C bis +65°C
<b>Längen</b>	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2350 m, Sonderlängen auf Anfrage
<b>Breiten</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
<b>Haltbarkeit</b>	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
<b>Stand</b>	27 November 2019

## volzFix V4150



### Anwendungen

- Selbstklebendes Ausrüsten von Folienbeuteln, Endlosformularen, Plakaten
- Verkleben von Verdampfern in der Kühlgeräte-Produktion
- Für selbstklebende Ausrüstung von Schaumstoffen, Kartons, Metallfolien oder anderen Materialien Bastelband uvm.

### Benefits

- Flexibler Träger
- Gute Anfangsklebekraft
- Hohe Klebekraft
- Sehr anschmiegsam

### Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 11.12.2025