# volzFix V5133 PV1



volzV5133 PV1 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Polyesterfolien-Träger, der beidseitig mit einem modifizierten Solvent-Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist. Es zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Temperatureinwirkungen, Chemikalien und Lösungsmittel sowie Feuchtigkeit aus. Außerdem ist das Band für dauerhafte Verklebungen auf niederenergetischen Metall- und Lack, sowie hochenergetischen Kunststoffoberflächen geeignet.

## Nominalwerte

| | |
|---|---|
| **Träger** | PET-Folie |
| **Klebemasse** | modifiziertes, Lösemittel Acrylat |
| **Trägerdicke** | 0,012 mm |
| **Gesamtdicke** | 0,190 mm |
| **Farbe** | Transparent (00) |
| **Abdeckung** | Rote, beidseitig silikonisierte, PP-Folie |
| **Klebekraft** | 24,00 N/25 mm |
| **Scherkraft** | > 400 h |
| **Temperaturbeständigkeit** | -40°C bis +160°C, +180°C (kurzfristig) |
| **Längen** | 50 m, 500 m, Sonderlängen auf Anfrage |
| **Breiten** | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1372 mm, Sonderbreiten auf Anfrage |
| **Haltbarkeit** | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden. |
| **Stand** | 22 November 2022 |

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

**Volz Selbstklebetecknik GmbH**
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

# volzFix V5133 PV1



## Anwendungen

- Verklebung von PKW- und LKW-Außenspiegeln in Kunststoffgehäusen bei gleichzeitigem Splitterschutz
- Spleißen von Papier Textil, Kunststoff- und Metallfolien
- Selbstklebende Ausrüstung von Leisten, Zierblenden und Kabelkanälen
- Aufgrund des hohen Masseantrages auch für raue bzw. strukturierte Oberflächen geeignet

## Eigenschaften

- Sehr gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Temperatureinwirkungen, Chemikalien und Lösungsmittel sowie Feuchtigkeit
- Hohe Scherfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit

## Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 22.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

**Volz Selbstklebetecknik GmbH**
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com