volzFix V52200 PV2

volzFix V52200 PV2 ist ein mit PET-Scrim verstärktes Transferband mit einem permanenten Klebstoff auf Acrylatbasis. Es eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen in der Bau-, Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie. Es ist für die Verwendung auf sauberen, trockenen und flachen Oberflächen, einschließlich leicht rauer und gekrümmter Oberflächen, vorgesehen. Mit seiner hohen Anfangshaftung und dauerhaften Leistung ist volzFix V52200 PV2 ideal für Kaschieranwendungen mit einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Folien, Filzen und Schaumstoffen.

Nominalwerte

Träger	Verstärktes Trägerlos – PET Scrim
Klebemasse	Acylat
Farbe	Transparent (00)
Abdeckung	0,08 mm, Weiße PP-Folie
Klebekraft	28,00 N/25 mm
Statische Scherfestigkeit	2 h
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C
Längen	500 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	1000 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Mehr Info	Gewicht des PET- Scrim: 5 g/m² (±1), Gewicht des Klebstoffs (einschließlich Scrim): 200 g/m² (±5%)
Stand	09 April 2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzFix V52200 PV2

Anwendungen

- Vielfältige Anwendungen in der Bau-, Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie
- Geeignet für Anwendungen auf sauberen, trockenen und flachen Oberflächen, einschließlich leicht rauer und gewölbter Oberflächen
- Vorwiegend für Kaschierungen verwendet mit einer Reihe von Materialien wie Folien, Filzen, Schäumen
- Schwierige Klebeanwendungen

Eigenschaften

- Hohe Anfangshaftung
- Dauerhafte Leistung
- Haftet auf einer Vielzahl von Materialien

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 22.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com