

## volzFix V5265-PE



volzFix V5265 PE ist eine 125 µ modifizierte Acrylatklebemasse, die auf eine braune, silikonisierte Papier-Trägerfolie gewickelt ist. Sie wurde für die Verklebung verschiedener Materialien wie Gewebe, Papier, Kunststofffolien, Metallfolien, Karton, Glas usw. entwickelt. Sie verfügt über eine sehr hohe Klebkraft und Haftung sowie eine gute Scherfestigkeit und Alterungsbeständigkeit.

### Nominalwerte

<b>Träger</b>	Trägerlos
<b>Klebemasse</b>	modifiziertes, Lösemittel Acrylat
<b>Gesamtdicke</b>	0,125 mm
<b>Farbe</b>	Transparent (00)
<b>Abdeckung</b>	braunes, beidseitig silikonisiertes, Papier
<b>Klebekraft</b>	22,50 N/25 mm
<b>Scherkraft</b>	168 h
<b>Rolling Ball Tack</b>	< 10 cm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30°C bis +110°C, +140°C (kurzfristig)
<b>Längen</b>	50 m, Sonderlängen auf Anfrage
<b>Breiten</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
<b>Haltbarkeit</b>	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
<b>Stand</b>	17 Oktober 2025

# volzFix V5265-PE



## Anwendungen

- Papier- und Kunststoffindustrie, fliegende Spleiße, Kernstart, Endtabben, Verpackung usw.
- Laminierungen von Geweben und Schaumstoffen, Montage von Displays, Fotos, Postern, Broschüren usw.

## Benefits

- Sehr hohe Klebkraft und Haftung
- Gute Scherfestigkeit und Alterungsbeständigkeit
- Säurefrei

## Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 07.02.2026