volzMount V5320



volzMount V5320 ist ein doppelseitiger, 0,8 mm starker, schwarzer, geschlossenzelliger PE-Schaumstoff mittlerer Dichte, der mit einem leistungsstarken Acrylklebstoffsystem beschichtet und durch eine silikonisierte PP-Trennfolie geschützt ist. Er wurde für Verglasungsanwendungen, die Montage und den Einbau von Karosserieseitenleisten, Emblemen, Spiegeln, Etiketten usw. entwickelt. Mit Kunststofffolie für einfaches Entfernen.

Nominalwerte

Träger	PE-Schaum, geschlossenzellig
Klebemasse	Lösemittel Acrylat
Trägerdicke	0,800 mm
Gesamtdicke	0,900 mm
Farbe	Schwarz (04)
Abdeckung	Blaue, beidseitig silikonisierte PP-Folie
Klebekraft	22,50 N/25 mm, (90°)
Statische Scherfestigkeit	168 h
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +90°C, +120°C (kurzfristig)
Längen	66 m, 400 m, Sonderlänge auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1220 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	02 März 2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzMount V5320



Anwendungen

- Montage von Kunststoffteilen, Karosserieseitenleisten und Emblemen in der Automobilindustrie
- Montage von Zierprofilen in der Möbelindustrie
- Montage von Doppelverglasungen in der Bauindustrie

Eigenschaften

- Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit
- Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 23.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com