# volzMount V5321



volzMount V5321 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Weißem, geschlossenzelligen PE-Schaum Träger und einer Transparenten Lösemittel Acrylatklebemasse. Das Produkt besitzt eine sehr gute Anfangsklebkraft, Kohäsion und einer hohen Klebkraft bei niedrigen und hohen Temperaturen.

## Nominalwerte

| | |
|---|---|
| **Träger** | PE-Schaum, geschlossenzellig, Weiß |
| **Klebemasse** | Lösemittel Acrylat, Transparent |
| **Trägerdicke** | 1,000 mm |
| **Gesamtdicke** | 1,100 mm |
| **Farbe** | Weiß (08) |
| **Abdeckung** | weißes, beidseitig silikonisiertes, Papier |
| **Klebekraft** | 22,50 N/25 mm, ± 10%, (90°) |
| **Reißkraft** | > 31,00 N/25 mm, ± 10% |
| **Bruchdehnung** | 150% |
| **Scherkraft** | 168 h |
| **Rolling Ball Tack** | < 10 cm |
| **Temperaturbeständigkeit** | -30°C bis +90°C, +120°C (kurzfristig) |
| **Längen** | 5 m, 10 m, 50 m, 66 m, 400 m, Sonderlänge auf Anfrage |
| **Breiten** | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, Sonderbreiten auf Anfrage |
| **Haltbarkeit** | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden. |
| **Stand** | 02 März 2026 |

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

**Volz Selbstklebetecknik GmbH**
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

# volzMount V5321



## Anwendungen

- Montage von Kunststoffteilen in der Automobilindustrie
- Montage von Zierprofilen, Möbelverkleidungen, elektrischen Leitungen
- Montage von Schildern, Emblemen und Kunststoffprofilen in der Bauindustrie

## Eigenschaften

- Sehr gute Anfangsklebekraft, Kohäsion und Klebkraft bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Verwitterungsbeständig
- Chemikalien und UV- Beständigkeit

## Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 22.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

**Volz Selbstklebetecknik GmbH**
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com