volzMount V5340



volzMount V5340 ist ein 1,0 mm starker Weißer, geschlossen-zelliger PE-Schaumstoff mittlerer Dichte, beschichtet mit einem Hochleistungs-Kautschuk-Klebesystem und geschützt durch eine silikonisierte Papierabdeckung. Entwickelt für allgemeine Montagezwecke, Montage von Displays, Haken, Kabelklemmen, Kunststoffprofilen, Emblemen.

Nominalwerte

Träger	PE-Schaum, geschlossenzellig, Weiß, 75 kg/m³
Klebemasse	Lösemittel Synthese Kautschuk, Transparent
Trägerdicke	1,000 mm, ± 10%
Gesamtdicke	1,100 mm
Farbe	Weiß (08)
Abdeckung	80 g, weißes, beidseitig silikonisiertes, Papier
Klebekraft	> 25,00 N/25 mm, (90°), (Foam-Break)
Reißkraft	> 30,00 N/25 mm, (± 10%)
Bruchdehnung	> 150%
Scherkraft	168 h
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +70°C, 100°C (kurzfristig)
Längen	5 m, 25 m, 50 m, 200 m, Sonderlänge auf Anfrage
Breiten	9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 50 mm, 250 mm, 1500 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	27 September 2023

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzMount V5340



Anwendungen

- Verwendung als Schalldämmung und Vibrationkontrolle in der Automobil- und Industrieausrüstung
- Wickeln von elektronischen Komponenten, Dichtungen, etc.
- Montage von Materialien wie Profilen, Holz, Kunststoff, Metall, Gummi, EPDM usw., bei denen eine hohe Klebkraft erforderlich ist

Eigenschaften

- Klebstoff mit aggressiver, hoher Klebkraft bis hoher Kohäsion
- Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, milde Säuren, Öle und Fette

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 19.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com