

Produkt	Próbka	Nośnik	Rodzaj kleju	Grubość całkowita (mic) (bez liner)	Przykrycie	Wydłużenie do zerwania (%)	Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm)	Odporność na ścinanie (h)	Test kulki. Przylepność początkowa (cm)	Adhezja (siła klejenia) (N/25mm)	Odporność temperaturowa
PIANKA											
V5324 PV4		Czarna pianka PE 67 kg/m3	Akrylan zmodyfikowany solvent (przeźroczysty)	1000	Niebieska silikonowana folia PP	> 219	> 23	2	< 32	>14	-20°C do +90°C
V4302 PV1		Biała pianka PE 50 kg/m3	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	1000	115 gr. Żółty papier silikonowany	-	-	≥ 50	≤ 8	≥ 10,00	-10°C do +60°C
V4302 PV2		Biała pianka PE 50 kg/m3	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	1000	115 gr. Biały papier silikonowany	-	-	≥ 50	≤ 8	≥ 10,00	-10°C do +60°C
V5346 PV2		Biała pianka PE 67 kg/m3	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	1000	110 gr. Biały papier silikonowany	-	-	-	-	9,81	-10°C do +70°C
V4303 PV1		Biała pianka PE 50 kg/m3	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	2000	115 gr. Żółty papier silikonowany	> 200	10,2	≤ 20	3	≥ 19	+50°C
V5325		Czarna pianka PE 67 kg/m3	Akrylan zmodyfikowany solvent (przeźroczysty)	2000	Czerwona silikonowana folia PP	-	-	≤ 0,50	≤ 4	≥ 12	-
V5327		Czarna pianka PE 50 kg/m3	Akrylan zmodyfikowany solvent (przeźroczysty)	3000	Czerwona silikonowana folia PP	-	-	≤ 0,50	≤ 4	≥ 16	-30°C do +90°C
V5327 PV2		Czarna pianka PE 50 kg/m3	Akrylan zmodyfikowany solvent (przeźroczysty)	3000	100 gr. Biały papier silikonowany	-	-	≤ 0,50	≤ 4	≥ 16	-30°C do +90°C
FOLIA											
9067 PV6		PET	Akrylan zmodyfikowany solvent (przeźroczysty)	1000	Czerwona folia MOPP	-	-	≥ 168	3	≥ 17,5	-40°C do +180°C
9028 PV2		PET	Silikonowy (Str. 1) / Akrylan (Str. 2)	125	125 gr. Biały papier/ folia PET	-	-	-	-	7,8 (Str.1) 11,7 (Str.2)	-30°C do +150°C
FLIZELINA (NON-WOVEN)											
V5408 PV2		Flizelina (Non-woven)	Akrylan zmodyfikowany solvent (przeźroczysty)	80	95 gr. Biały papier silikonowany	-	-	-	-	-	-20°C do +60°C

NOWOŚCI W NASZEJ OFERCIE !

